


Espesor			Peso Teórico		Peso aproximado por hoja			
Calibre	Plg.	mm.	Kg/m <sup>2</sup>	Kg/Pie <sup>2</sup>	3' x 8'	3' x 10'	4' x 8'	4' x 10'
1/2"	0.5000	12.7	100.75	9.00	225.00	285.00	300.00	376.00
3/8"	0.3750	9.50	75.56	7.00	168.00	210.00	225.00	284.00
5/16"	0.3120	7.90	62.97	6.00	140.00	176.00	187.00	234.00
1/4"	0.2500	6.35	49.83	4.63	111.12	138.89	148.15	185.19
3	0.2390	6.07	48.82	4.54	108.85	136.07	145.14	181.42
4	0.2242	5.69	45.77	4.25	102.05	127.57	136.07	170.09
5	0.2090	5.31	42.72	3.97	95.25	119.06	127.00	158.75
6	0.1940	4.93	39.67	3.69	88.45	110.56	117.93	147.42
3/16"	0.1870	4.75	37.28	3.46	83.11	103.89	110.82	138.52
7	0.1790	4.55	36.62	3.40	81.65	102.06	108.87	136.08
8	0.1640	4.17	33.57	3.12	74.85	93.56	99.80	124.75
9	0.1495	3.80	30.52	2.84	68.05	85.06	90.73	113.42
10	0.1345	3.42	27.46	2.55	61.23	76.53	81.64	102.04
1/8"	0.1250	3.18	24.92	2.31	55.56	69.45	74.08	92.60
11	0.1196	3.04	24.41	2.27	54.43	68.03	72.57	90.71
12	0.1046	2.66	21.36	1.98	47.63	59.53	63.50	79.38
13	0.0897	2.28	18.30	1.70	40.80	51.00	54.40	68.00
14	0.0747	1.90	15.26	1.42	34.02	42.53	45.37	56.71
15	0.0673	1.71	13.42	1.25	29.91	37.39	39.88	49.85
16	0.0598	1.52	12.20	1.13	27.20	34.00	36.27	45.34
17	0.0538	1.37	10.72	1.00	23.91	29.89	31.88	39.85
18	0.0478	1.21	9.76	0.91	21.76	27.20	29.02	36.27
19	0.0418	1.06	8.33	0.77	18.58	23.22	24.77	30.96
20	0.0359	0.91	7.32	0.68	16.32	20.40	21.76	27.20
21	0.0329	0.84	6.56	0.61	14.62	18.28	19.50	24.37
22	0.0299	0.76	6.10	0.57	13.60	17.00	18.13	22.67
23	0.0269	0.68	5.36	0.50	11.96	14.95	15.94	19.93
24	0.0239	0.61	4.88	0.45	10.88	13.60	14.51	18.13
25	0.0209	0.53	4.17	0.39	9.29	11.61	12.39	15.48
26	0.0179	0.45	3.66	0.34	8.16	10.20	10.88	13.60
27	0.0164	0.42	3.27	0.30	7.29	9.11	9.72	12.15
28	0.0149	0.38	3.05	0.28	6.80	8.50	9.07	11.33

## LÁMINA HOJA

Acero cortado en hoja proveniente de rollo, se lámina en frío y caliente, cuenta con múltiples usos de acuerdo a su calibre, ancho y laminación, los anchos comunes son 3' y 4' y largos de 8' y 10', calibres desde 28" a 1/2".



## LÁMINA ANTIDERRAPANTE

Hoja lámina de acero que lleva un gravado de semilla o diamante, están diseñadas principalmente para cubrir áreas o pisos donde las medidas de seguridad son altas, entre muchos usos más que se le da actualmente.



Espesor			Peso Teórico	Peso aproximado por hoja			
Calibre	Plg.	mm.	Kg/m <sup>2</sup>	3' x 8'	3' x 10'	4' x 8'	4' x 10'
14	0.075	1.90	16.97	37.7	47.0	50.4	63.15
12	0.105	2.66	23.55	52.3	65.35	63.6	87.6
11	0.120	3.04	26.94	59.8	74.7	80.0	100.2
1/8	0.125	3.18	27.67	61.4	76.8	82.2	103.0
10	0.135	3.42	30.1	66.8	88.5	89.4	112.0
3/16	0.188	4.75	41.16	91.4	114.2	122.2	153.1
1/4	0.25	6.35	54.95	122.0	152.4	163.2	204.5